KLEIBERIT®
ADHESIVES • COATINGS

Zubehör

Produkt	Gebindegröße	Eigenschaften/Anwendungen
823.3.00	650 g Blech-flasche, 4,5 kg Blechkanister	Kaltreiniger für die Oberflächen-reinigung von Maschinenteilen und Werkzeugen
895.7.00	Stück	gezahnte Kunststoffspachtel

Unschlagbare Bindefestigkeitswerte

Dieses Produkt können Sie über den Fachhandel oder unseren Online-Shop www.kleiberit-direct.com beziehen.

Sehen Sie unseren KLEIBERIT 605.1 Film

Wünschen Sie eine Beratung oder benötigen Sie genauere Informationen? Kontaktieren Sie uns direkt per E-Mail oder Telefon.

KLEBCHEMIE
M. G. Becker GmbH & Co. KG
Max-Becker-Str. 4
76356 Weingarten/GERMANY
Phone: +49 7244 62-0
Fax: +49 7244 700-0
Email: info@kleiberit.com
www.kleiberit.com

Mehr Informationen finden Sie auf dem Technischen Datenblatt

Copyright © by KLEIBERIT – Brandname of KLEBCHEMIE GmbH & Co. KG 09/2021

KLEIBERIT 605.1 STP-Klebstoff

Ein **echter Problemlöser** für Handwerk und Industrie

KLEIBERIT 605.1

STP-Klebstoff mit außergewöhnlichen Eigenschaften

fließfähig D4

Klebstoffe auf Basis silanterminierter Polymere (STP-Klebstoffe) erzeugen hochbelastbare Verbindungen und werden zunehmend beliebter. Die hohe Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten und die hervorragenden Verarbeitungseigenschaften machen diese Klebstoff-Systeme zu echten Allroundern.

Anwendungsgebiete

- Herstellung von Wandelementen und anderen nichttragenden Konstruktionen aus Holz und Holzwerkstoffen
- Herstellung von Holzprodukten die der Witterung ausgesetzt werden, wie z.B. Fenster, Türen, Zaunelemente und Terrassenbauteile, jeweils mit geeignetem Oberflächenschutz
- Verklebung von Holzprodukten und Elementen, die einer hohen Belastung unterliegen bzw. zeitweise erhöhter Feuchtigkeit ausgesetzt sind, wie z.B. Parkettdielen, Sauna- und Badezimmermöbel
- Flächiges Verkleben unterschiedlicher Materialien wie: mineralische Bauplatten, keramische Werkstoffe, Betonwerkstoffe, Hartschäume, Holz, Glas, Metalle und viele Kunststoffe
- Korpus- und Gestellverleimung

Vorteile

- Schnelle und blasenfreie Aushärtung
- UV- und witterungsbeständig
- Haftung auf lackierten Flächen, vielen Kunststoffen und Metallen auch ohne Anschleifen
- Überstreichbar
- Verarbeitbar von +5 °C bis 30 °C
- Kein Verziehen der Trägerplatte bei einseitiger Beschichtung
- Bei geraden Fügeflächen wird kein Pressdruck benötigt. Stapeldruck ist ausreichend
- Kein Wasseranteil, daher auch kein Aufquellen der Leimfugen bei z.B. MDF
- Sehr ergiebig
- Keine Schaumbildung
- Vereint die Vorteile der Folien-, Lack- und PUR-Leime

Hautbildungszeit (bei 20 °C u. 50% rel. LF)	ca. 8 Minuten
Dichte	ca. 1,5 g/cm³
Farbe	beige
Prüfzeugnisse	D4 nach DIN EN 204 DIN EN 14257 (Watt 91)
Gebindegröße	0,75 kg Flasche 7,5 kg Kunststoffkanister

Universelle Anwendung durch enorme Haftungseigenschaften auf fast allen Trägermaterialien!

einkomponentig – reaktiv – fließfähig