



# Turbohärter 303.5

## Spezialhärter für KLEIBERIT 303.0

### Eigenschaften von Turbohärter 303.5

<b>Basis:</b>	Isocyanat
<b>Dichte:</b>	ca. 1,13 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viskosität</b>	
- Brookfield Sp. 2/20 Upm:	ca. 200 mPa·s
<b>Farbe:</b>	gelblich, transparent
<b>Kennzeichnung:</b>	Kennzeichnungspflichtig nach EU-Vorschriften (Siehe unser Sicherheitsdatenblatt)

### Verarbeitung

KLEIBERIT Turbohärter 303.5 ist die Härter-Komponente für den D3-Klebstoff KLEIBERIT 303.0.

Nach einer Zugabe von 5% KLEIBERIT Turbohärter 303.5 entsprechen die mit KLEIBERIT 303.0 hergestellten Verklebungen nach DIN/EN 204 der Beanspruchungsgruppe D4.

Das Klebstoff-Härter-Gemisch hat eine Topfzeit von ca. 24 Stunden.

### Gebindegrößen

Karton 12 Flaschen	à	0,5 kg netto
Karton 12 Flaschen	à	0,7 kg netto
Kanister		25 kg netto

Weitere Gebindegrößen auf Anfrage.

### Lagerung

KLEIBERIT Turbohärter 303.5 ist im original verschlossenen Gebinde ca. 1 Jahr lagerfähig.

Der Turbohärter ist bis -20°C frostfest.

Vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen.

Stand xv 0311



# KLEIBERIT®

KLEBSTOFFE • ADHESIVES

#### **Klebstoff- und Gebinde-Entsorgung**

**Abfallschlüssel 080501**

**Unsere Gebinde sind aus recyclingfähigem Material. Gut entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.**

#### **Service**

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.