

MULTIKON***

Allround Dicht- & Klebstoff

Für fast alle Einsatzgebiete!
Extrem starke Leistung!

Technisches Datenblatt



NEU

Lieferform:

Verpackung: 600 ml Schlauchbeutel (20 pro Karton)
290 ml Kartusche (20 pro Karton)
Farbe: weiß, transparent (glasklar), betongrau,
dunkelbraun, schwarz

Verarbeitung:

Anwendungsbedingungen:

Verarbeitungstemperatur: +0 °C (frostfrei) bis +30 °C. Haftflächen müssen sauber, trocken und fest sein. Fugen mit geeigneten Materialien vorfüllen. Im Regelfall haftet EUROBAT MULTIKON*** ohne Primer ausgezeichnet auf vielen Baumaterialien, wie Glas, glasierten Oberflächen, anodisiertem Aluminium, lackiertem Holz und verschiedenen Kunststoffen. Auf saugende Untergründe und pulverbeschichtete Untergründe wird EUROBAT Allround Primer empfohlen (Abluftzeit beachten). Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Eine Prüfung auf Eignung und Verträglichkeit des Materials wird vor der Anwendung empfohlen.

Anwendungseinschränkungen: Unter anderem nicht geeignet für Anwendungen auf PE, PP, Teflon, Bitumen-Untergründe und für den Einsatz unter Wasser.

¹ Bei dem transparenten EUROBAT MULTIKON*** kann es in Verbindung mit Natursteinen evtl. zu einer Randzonenverschmutzung kommen.

Überstreichbarkeit: EUROBAT MULTIKON*** ist sehr gut überstreichbar mit Lacken auf Acrylatdispersionsbasis. Die Haftung ist abhängig von der Zusammensetzung der Farben (die erreichbaren Haftungswerte sollten jedoch zunächst durch einen Versuch ermittelt werden). Den Fugendichtstoff vor dem Überstreichen mit Spiritus reinigen. Bei Alkydharzfarben kann es in der Trockenzeit eine Verzögerung geben. Anstrichverträglich nach DIN 52452, Teil 4. Aufgrund der zahlreichen Lacken und Anstrichen sind Eigenversuche durchzuführen. Alkydharzfarben können eine verzögerte Trockenzeit haben, vorab testen.

Haltbarkeit: Im ungeöffneten Gebinde zwischen +5 °C bis +25 °C: 12 Monate. Frostbeständig bis -15 °C während des Transports.

Garantie: Die Eurofer GdB R garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit mit der Spezifikation konform sind. Wir haften entsprechend unseren Verkaufsbedingungen. Für Folgeschäden haftet die Eurofer GdB R unter keinen Umständen.

Haftung: Unsere Informationsblätter sind die Ergebnisse unserer Tests und Erfahrungen und sind von allgemeiner Art. Sie enthalten jedoch keine Haftung. Jeder Anwender ist verpflichtet, sich durch eigene Prüfungen zu überzeugen, ob das Material für die jeweilige Anwendung geeignet ist.

Eigenschaften:

- multifunktional verwendbar
- leistungsstärker / gesundheitsfreundlicher als Acryl- und Silikon-Dichtstoffe
- ideal für alle abdichtenden Anwendungen am Bau und in der Industrie
- auch für bewegungsfähige Verklebungen geeignet
- dauerelastisch bis zu 25 %
- Materialschumpf gleich null
- innen und außen einsetzbar
- sehr gute Verarbeitung (auch im Winter)
- sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- gute Haftung auch auf feuchten Untergründen
- ideal bei großen Dehnungsfugen
- UV-beständig
- alterungsbeständig
- witterungsbeständig
- wasser- und feuchtigkeitsbeständig
- überstreichbar mit Dispersionsfarben
- keine Randzonenverschmutzung¹
- frei von Isocyanat, Lösemittel, PVC und Silikon
- nahezu geruchlos

Einsatzgebiete:

Das EUROBAT MULTIKON*** ist ein hochwertiger 1-Komponentendichtstoff auf der Basis einer leistungsstarken, modifizierten Polymer Technologie. Das EUROBAT MULTIKON*** härtet durch Aufnahme von Luftfeuchtigkeit zu einem dauerhaft elastischen Dicht- / Klebstoff aus. Überwacht nach ISO 11 600.

Zum Abdichten von:

- Dehnungs- und Fassadenelementfugen
- Anschluss- und Bewegungsfugen
- Duschen, Bädern und Fliesen
- Verglasungen
- Klima- und Lüftungsbau
- Bodenfugen
- Metallkonstruktionen und vielen mehr

Ideal geeignet für Fugen im Hochbau nach DIN 18540-F

Für bewegungsfähige Verklebungen mit leichten Materialien wie:

- Sockelleisten
- Abdeckleisten
- und vielen mehr

Technische Daten: (Typische Werte)

Dichte	g/ml	1,39 / 1,01*
Hautbildungszeit	ca.	10 Min.
Praktische Dehnfähigkeit	%	25
Temperaturbeständigkeit		
nach Aushärtung	°C	-40 °C bis +90 °C
Schrumpf		gleich Null
Mechanische Werte 2 mm Schicht:		
Härte, Shore A (3 S)		DIN 53505 20
Modul, 100 %	MPa	DIN 53504 0,31 / 0,47*
Zugfestigkeit	MPa	DIN 53504 1,06 / 1,0*
Bruchdehnung	%	DIN 53504 900 / 400*

* = transparent

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe
299403	EUROBAT Multikon Kleb- + Dichtstoff, weiß	290 ml
299404	EUROBAT Multikon Kleb- + Dichtstoff, transparent glaska	290 ml
299405	EUROBAT Multikon Kleb- + Dichtstoff, betongrau	290 ml
299406	EUROBAT Multikon Kleb- + Dichtstoff, schwarz	290 ml
299407	EUROBAT Multikon Kleb- + Dichtstoff, dunkelbraun	290 ml